



POLVO  
INTERIOR

## E-2 Enlucite Alisados

# ENLUCITE ALISADOS

Enlucido interior para el alisado de soportes.

### SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, prefabricados
- Pintura plástica convencional
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No se arranca al pasar de hierro
- Aplicable en capa fina
- Acabados extrafinos de excepcional adherencia al soporte
- Rellena pequeños defectos de la madera
- Alisado de paredes con pequeños defectos
- Indicado para el alisado de alta calidad y grandes tendidos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V3W2A0C0**

### EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



#### Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por Kg  
de enlucido.



#### Rendimiento en capa de 1 mm

1.65 – 1.80 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 – 7.0



#### Espesor máximo por capa

1 mm



#### Adherencia

>0,6 MPa sobre cemento y  
pintura



#### Clasificación al fuego

A1 – No combustible



#### Vida útil

8 H Aprox.



#### Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y escayola: 6 – 7H  
Pintura: 8H Aprox.



#### Granulometría

300 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Abril 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — [www.baixens.com](http://www.baixens.com) | [info@baixens.com](mailto:info@baixens.com)