



PASTA
INTERIOR

RX-300 Rualaix Pasta

RUALAIX PASTA

Indicado para enlucir de lleno en capa fina.

SOPORTES

- Yeso, cemento, pintura plástica convencional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente trabajabilidad
- Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- No se monta ni enrolla en los empalmes
- Gran poder de cubrición
- Aplicación en capa fina
- Acabados de extraordinaria finura
- No se arranca al pasar de hierro
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S1V2W2A0C0

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 2.88 g/l COV máx.

EMBALAJE



Palet de 33 botes de 25 Kg.



Palet de 24 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 24 cajas de 18x1 Kg.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.50 – 1.60 Kg/m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

1 mm.



Adherencia

>1,2 MPa sobre cemento y
pintura.



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento: 8 - 10H
Pintura: 10H Aprox.



Granulometría

100 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Noviembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — www.baixens.com | info@baixens.com