



PASTA  
EXTERIOR

# RX-305 Rualaix Muralight

## RUALAIX MURALIGHT

Masilla lista al uso extrablanca y ultraligera para el alisado y retapado de pequeños defectos sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes.

### SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional, placas de yeso, madera.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Extrablanca
- Ultraligera
- No descuelga
- No merma
- Permite un trabajo rápido, eficaz y fácil
- Tacto particular, acolchado y sedoso
- Secado rápido con ausencia de merma y fisuración
- Recubrimiento anticondensación
- Reductor de la conductividad térmica
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original

#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 0.23 g/l COV máx.



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

#### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

### EMBALAJE



Palet de 120 botes de 4 l.



Palet de 45 cajas de 18x0.5 l.



Palet de 80 cajas de 18x0.235 l.



Palet de 130 cajas de cartuchos  
12x0.310 l.



#### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza  
de los útiles al agua.



#### Rendimiento en capa de 1 mm

0.45 – 0.50 Kg/m<sup>2</sup>



8.0 – 9.0



#### Espesor máximo por capa

1 mm para enlucir  
10 mm para retapado



#### Secado en 1 mm de espesor

Absorbente: 3H Aprox.



#### Clasificación al fuego

D – s2 – d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Noviembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — [www.baixens.com](http://www.baixens.com) | [info@baixens.com](mailto:info@baixens.com)