



UNIJUNTA 24H

Masilla en polvo de fraguado lento, especialmente indicada para rellenar juntas entre placas de cartón-yeso.

SOPORTES

- Placas de cartón-yeso
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Acabados de gran finura y calidad
- Excelente trabajabilidad
- Fácil de lijar y alisar
- Excelente adherencia
- Secado rápido en capa fina
- Indicado para el relleno de juntas entre placas de cartón-yeso
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de cartón-yeso
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN

13963:2006:

3B LENTO

NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)

EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Agua de amasado

0.45 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento en capa de 1 mm

150 – 200 g/m lineal



6.0 – 7.0



Espesor máximo por capa

3 mm



Adherencia

>0,3 MPa sobre placa de cartón-yeso



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

24H



Secado en 2 mm de espesor

Escayola: >24H



Granulometría

300 micras