



PASTA  
EXTERIOR

## E-13 Enlucite Elástico con Fibra

# ENLUCITE ELÁSTICO CON FIBRA

Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes.

## SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes semiabsorbentes.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Armado con fibra de vidrio
- Aplicable en espesor
- Excelente tixotropía
- Altamente flexible
- Gran adherencia
- Sustituye a las vendas de fibra de vidrio
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 41.37 g/l COV máx.

## EMBALAJE



Palet de 33 botes de 15 Kg.



Palet de 24 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 24 cajas de 18x1 Kg.



### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza  
de los útiles al agua.



### Rendimiento en fisuras de 1 cm de anchura

75 – 85 g/m lineal



9.0 – 10.0



### Espesor máximo por capa

10 mm



### Adherencia

>1.4 MPa sobre hormigón,  
ladrillo, madera y escayola.



### Clasificación al fuego

D – s2 – d0



### Vida útil

Sin límite



### Secado en 2 mm de espesor

24H



### Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — [www.baixens.com](http://www.baixens.com) | [info@baixens.com](mailto:info@baixens.com)