



POLVO
INTERIOR

E-20 Enlucite Encerado Rústico en Polvo

ENLUCITE ENCERADO RÚSTICO EN POLVO

Obtención de paredes rústicas dotadas de amortiguación acústica y aislamiento térmico

SOPORTES

- Yeso, escayola, placas de cartón-yeso
- Cemento
- Pintura plástica tradicional
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado lento
- No requiere lijado
- Docilidad de aplicación en un solo paso
- Acabados suaves al tacto
- Ausencia de empalmes
- Posibilidad de cubrir huecos o pequeños agujeros
- Posibilidad de retocar las formas creadas antes del inicio de su fraguado.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO
POR LA CERA DE ACABADO
RX-502 CERALAIX

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Agua de amasado

0.65 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.37 – 1.47 kg/m²



6.5 – 7.5



Espesor máximo de aplicación

2 mm



Adherencia

>0,6 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2-s1-d0 – Combustible



Vida útil

>8H



Secado en 1 mm de espesor

Pintura y escayola: 24 H



Granulometría

400 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.