



CEMENTO COLA FLEXIBLE

Producto en polvo recomendado para la colocación de cualquier tipo de baldosa tanto en superficies horizontales como verticales.

SOPORTES

- Exclusivamente para soportes cementosos.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Producto de altas prestaciones
- Deslizamiento reducido
- Buena deformabilidad
- Apto para el alicatado sobre azulejo
- Apto para la colocación de gresite en piscinas
- Apto para suelo radiante
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original


CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 12004:2001

C1TE: ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Adherencia Inicial (28 días)	> 0.5 N/mm ²
Inmersión	> 0.5 N/mm ²
Calor	> 0.5 N/mm ²
Ciclos hielo-deshielo	> 0.5 N/mm ²
Tiempo abierto: adherencia	> 0.5 N/mm ² después de 30 min
Deslizamiento	< 0.5 N/mm ²



INTERIOR



EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12 x 1.5 Kg.



Agua de amasado

0.28 a 0.30 litros de agua por Kg de polvo.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.20 m²



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm.



Limpieza de los útiles

Al agua



Tiempo abierto tradicional

30 min



Tiempo de rectificación de la baldosa

40 - 50 min