



MASILLA DE RELLENO

Enlucido en polvo indicado para el retapado de huecos y grietas no estructurales en paredes de yeso y cemento. Retapado de juntas de unión entre placas de escayola.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento
- Pintura plástica convencional
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado normal
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Retapado de juntas de unión entre placas
- Encolado de molduras
- Retapado de grietas y huecos no estructurales
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original

INTERIOR



EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12x1 Kg.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



Agua de amasado

0.45 a 0.50 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.66 m²



6.0 – 7.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



MPa

Adherencia

>0,4 MPa sobre cemento
>0,3 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

30 - 60 min.



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 7 H Aprox.
Escayola: 3-4 H



Granulometría

300 micras