



GAMA
BRICOLAGE

B-13 Masilla Todo

MASILLA TODO

Producto en polvo especialmente indicado para el enlucido de fachadas, retapado de cavidades y grietas al exterior.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra
- Pintura plástica, azulejos, pasta de vidrio, fondos de poca absorción
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Docilidad de aplicación
- Gran adherencia
- Acabado de gran dureza
- Recubrimiento protector
- Enlucido de lleno de fachadas
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12x1 Kg.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W1A0C0



Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.65 m²



10.0 – 11.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar



Adherencia

>1,5 MPa sobre cemento



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 – Combustible



Vida útil

20 - 40 min.



Secado en 2 mm de espesor

Hormigón: 7H Aprox.



Granulometría

300 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — www.baixens.com | info@baixens.com