



MORTERO REFRACTARIO

Producto en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones donde se requiera resistencia al calor.

SOPORTES

- Chimeneas, hornos, paelleros, etc.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa gruesa
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y/o cemento
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12x1.5 Kg.



Agua de amasado

0.25 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material en 5 mm de espesor

0.18 m²



10.0 – 12.0



Espesor máximo de aplicación

5 mm



Adherencia

>0,3 MPa sobre cemento



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

2H Aprox.



Tiempo de fraguado

3 H Aprox.



Granulometría

1000 micras