



MURALIGHT

Masilla ultraligera para el alisado y retapado de pequeños defectos. Extrablanca.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional, placas de yeso, madera.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Extrablanco
- Ultraligera
- No descuelga
- No merma
- Permite un trabajo rápido, eficaz y fácil
- Tacto particular, acolchado y sedoso
- Secado rápido con ausencia de merma y fisuración
- Recubrimiento anticondensación
- Reductor de la conductividad térmica
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.23 g/l COV máx.

INTERIOR EXTERIOR



EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.310 l.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Rendimiento en capa de 1 mm

0.45 – 0.50 Kg/m²



8.0 – 9.0



Espesor máximo por capa

1 mm para enlucir
10 mm para retapar



Secado en 1 mm de espesor

Absorbente: 3H Aprox.



Clasificación al fuego

D – s2 – d0



Vida útil

Sin límite



Granulometría

200 micras