

## COLBAIX PASTA ADHESIVA UNIVERSAL

Adhesivo en pasta a punto de uso, tixotrópico y dócil, de deslizamiento reducido.

### SOPORTES

- Yeso, escayola, cementosos, fondos absorbentes en general.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Recomendado para la colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 12004:2001	
D1T: ADHESIVO EN DISPERSIÓN NORMAL CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO	
CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Adherencia Inicial (28 días)	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Calor	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Tiempo abierto: Adherencia	> 0.5 N/mm <sup>2</sup> después de 20 min
Deslizamiento	< 0.5 N/mm <sup>2</sup>

INTERIOR



### EMBALAJE



Palet de 33 botes de 25 Kg.



Palet de 96 botes de 7.5 Kg.



Palet de 24 cajas de 18x1.5 Kg.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE 12004:2001

**D1T**

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA  
2004/42/CE

Este producto contiene 16,13 g/l COV máx.



#### Preparación

Listo al uso. No diluir.



#### Rendimiento

3 – 3.5 Kg/m<sup>2</sup>



#### Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Aplicable con llana dentada de  
6x6 mm.



#### Limpieza de los útiles

Al agua



Producto al agua



#### Tiempo abierto tradicional

1H - 1H:30' sobre hormigón



#### Tiempo de rectificación de la baldosa

1H:30' - 2H sobre hormigón

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.