



POLVO  
EXTERIOR

# AP-200 Aprestine Exteriores

## APRESTINE EXTERIORES

Indicado para el alisado de soportes de cemento.

### SOPORTES

- Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra
- Apto para aplicar sobre fondos pintados
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado lento
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Idóneo para retapar fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Alisado y enlucido de paredes al exterior
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W1A0C0**

### EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 36 cajas de 20x1 Kg.



#### Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por Kg  
de enlucido.



#### Rendimiento en capa de 1 mm

1.50 – 1.65 Kg/m<sup>2</sup>



12.0 – 13.0



#### Espesor máximo de aplicación

10 mm



#### Adherencia

>0,7 MPa sobre cemento



#### Clasificación al fuego

A1 y A1<sub>FL</sub> – No Combustible



#### Vida útil

2H:30 - 3H:30



#### Secado en 2 mm de espesor

Hormigón: 7-8 H



#### Granulometría

300 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Enero 2013. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — [www.baixens.com](http://www.baixens.com) | [info@baixens.com](mailto:info@baixens.com)