

## MASILLAS Y ENLUCIDOS ENLUCITE

## ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES



Enluciendo de lleno con llana sobre fondo de cemento

01



PASTA - LISTO AL USO

INTERIOR / EXTERIOR

**ESPESOR MÁXIMO POR CAPA**  
2 mm

**CLASIFICACIÓN**  
SEGÚN NORMA UNE 48313: 2008 EX
G<sub>3</sub>E<sub>5</sub>S<sub>2</sub>V<sub>2</sub>W<sub>2</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enlucido en pasta de interior y exterior en base acuosa. Producto fibrado extrablanca. Perfumado. Especial para fondos poco absorbentes. Acabados de extraordinaria finura y calidad. Admite el pulido sin cambios de coloración superficial.

## SOPORTES

- YESO
- ESCAYOLA
- CARTÓN-YESO
- CEMENTO
- PINTURA PLÁSTICA CONVENCIONAL
- ESMALTES TRADICIONALES
- GRES

## PROPIEDADES Y USOS

- PERFUMADO
- EXTRABLANCO
- FIBRADO
- DOCILIDAD DE APLICACIÓN
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD
- EXTRAORDINARIA FINURA
- FÁCIL DE APLICAR Y ALISAR
- FÁCIL LIJADO
- APLICACIÓN EN CAPA FINA
- ADMITE EL PULIDO SIN CAMBIOS DE COLORACIÓN SUPERFICIAL
- BUENA ADHERENCIA
- ENLUCIDO DE PAREDES Y FACHADAS
- REJUNTADO DE AZULEJOS
- UNIÓN DE MATERIALES CON LA CONDICIÓN DE QUE AL MENOS UNA DE LAS PARTES SEA ABSORBENTE

# ENLUCITE UNIVERSAL EXTERIORES Y CUBRECERÁMICA

## MASILLAS Y ENLUCIDOS ENLUCITE

## ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES

### APLICACIÓN EN OBRA

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento con **RX-524 CLEAN MUSG**. Si el soporte presenta trazas de salitre, procederemos a su eliminación con **RX-523 CLEAN SAL**.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: **queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento**. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador, dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas. Si las fisuras son estructurales, se requiere la creación de juntas perimetrales en la fachada, con el fin de absorber y/o derivar el movimiento.

#### MODO DE EMPLEO

1. Producto listo al uso.
2. La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
3. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
4. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.



■ Soporte pulverulento.



■ Imprimación del soporte con FIJAPREN AL DISOLVENTE



■ Fondo viejo mal adherido



■ Humedades y microorganismos sobre soporte



# ENLUCITE UNIVERSAL EXTERIORES Y CUBRECERÁMICA

## MASILLAS Y ENLUCIDOS ENLUCITE

## ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	1.68 (pasta g/ml)
Comportamiento al fuego	A2 – s1– d0 Combustible
Granulometría	200 µm - Media
pH (S/ITE CI/18-L)	8 – 9
Dureza shore C (S/ITE CI/22-L)	83
Rendimiento (S/ITE CI/62-L) kilogramos de pasta aplicados por m <sup>2</sup> cubierto en 1 mm de espesor	1.50 – 2.00
Conservación	12 meses
Limpieza herramientas	Con agua

#### TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52-L)

SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Absorbente	Capa fina	6 – 7 H


#### ADHERENCIAS (S/ITE CI/34-L) sobre soportes de hormigón / pintura

ENSAYO	RESULTADO
Adherencia inicial (28d)	Superior a 1.5 MPa
Envejecimiento con calor	Superior a 2.3 MPa

#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE – CATEGORÍA i1

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
140 g/l (2007) – 140 g/l (2010)	1.29 g/l máximo

### EMBALAJE



FORMATO	15 KG.	5 KG.	1 KG.
UD. /CAJA	–	4	18
PALETS	33 BOTES	24 CAJAS	24 CAJAS

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **ENLUCITE** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.

# ENLUCITE UNIVERSAL EXTERIORES Y CUBRECERÁMICA

## MASILLAS Y ENLUCIDOS ENLUCITE

## ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES

### PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

### OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- Producto no apto para la inmersión continuada en medio acuoso.
- No aplicar en condiciones de humedad elevada.
- No aplicar en espesor.
- Admite acabados con todo tipo de revestimientos y pinturas tradicionales. No emplear epoxi, poliuretanos o cualquier otra pintura base disolvente, que pueda remover el enlucido. Ante la duda, aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán acompañados de un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Nunca aplicar sobre superficies heladas, recalentadas, con humedad o en días con riesgo de lluvias.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- Cuando el producto se aplica al exterior, debe protegerse con un recubrimiento permeable al vapor de agua.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

**BAIXENS ESPAÑA**  
POL.IND.MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471  
www.baixens.com

**BAIXENS FRANCE**  
14, RUE DU PONT, NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52  
www.baixens.com

**BAIXENS PORTUGAL**  
AVENIDA DA OLIVENÇA,5  
2450109 NAZARE (PORTUGAL)  
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83  
www.baixens.com

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI,36  
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.baixens.com  
www.bulova-pennelli.com

