



PASTA  
EXTERIOR

# E-14 Enlucite Universal Exteriores y Cubrecerámica

## ENLUCITE UNIVERSAL EXTERIORES Y CUBRECERÁMICA

Enlucido reparador fibrado extrablanco, especial para fondos poco absorbentes. Cubrecerámica.

### SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, cartón-yeso, cemento, pintura plástica tradicional, esmaltes tradicionales, gres.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Perfumado
- Extrablanco
- Fibrado
- Extraordinaria finura
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Buena adherencia
- Para el rejuntado de azulejos
- Para el enlucido de paredes y fachadas
- Admite el pulido sin cambios de coloración superficial
- Unión de materiales con la condición de que al menos una de las partes sea absorbente.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original

#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 13.11 g/l COV máx.



#### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

#### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

### EMBALAJE



Palet de 33 botes de 15 Kg.



Palet de 24 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 24 cajas de 18x1 Kg.



#### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



#### Rendimiento en capa de 1 mm

1.50 – 2.00 Kg/m<sup>2</sup>



8.0 – 9.0



#### Espesor máximo por capa

2 mm



#### Adherencia

>1,5 MPa sobre cemento y pintura



#### Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 6-7H



#### Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Febrero 2014. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — [www.baixens.com](http://www.baixens.com) | [info@baixens.com](mailto:info@baixens.com)