

## PROTECTORES DE SUPERFICIES



LISTO AL USO

USO INTERIOR/EXTERIOR

EFECTO ANTI-GRAFFITI

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto hidrofugante y oleofugante en base disolvente destinado a la protección de superficies verticales frente a pintadas, graffitis o cualquier otro tipo de alteración externa de las superficies.

## SOPORTES

- LADRILLO
- PIEDRA
- CEMENTO
- YESO
- ESCAYOLA
- PREFABRICADOS

- SOPORTES TRADICIONALES DE ALBAÑILERIA ABSORBENTES Y SEMIABSORBENTES

## PROPIEDADES Y USOS

- PRODUCTO LÍQUIDO BLANQUECINO
- FACILIDAD DE APLICACIÓN
- EFECTO ANTI-CARBONATACIÓN
- CONSERVA EL COLOR Y EL TONO DE LA SUPERFICIE TRATADA
- EXCELENTE PODER HIDROREPELENTE
- ELEVADO PODER OLEOFUGANTE QUE EVITA QUE LAS MANCHAS DE GRASA, ACEITE, PENETREN EN EL SOPORTE
- EVITA LA PENETRACIÓN DE TINTA (ROTULADORES), GRAFFITIS, ETC.
- CONSERVA LA TRANSPIRABILIDAD DEL SOPORTE
- PREVIENE LA ACUMULACIÓN DE POLVO

## REPELEX ANTIGRAFFITI AL DISOLVENTE

## PROTECTORES DE SUPERFICIES

## APLICACIÓN EN OBRA

## MODO DE EMPLEO

**PX-18 REPELEX ANTIGRAFFITI AL DISOLVENTE** es un producto de alta eficacia listo al uso.

El soporte debe estar exento de polvo, grasas, humedad, pintadas o graffitis, para la eliminación de estos últimos les recomendamos el empleo de **RX-522 CLEAN GRAFF**.

La aplicación del producto puede realizarse mediante brocha, rodillo o pistola, dejando la superficie inalterada y proporcionándole un elevado poder hidrófugo y oleofugante, ya que bloquea los poros del fondo y no permite la penetración de aguas o graffitis.

La aplicación debe efectuarse siempre de abajo hacia arriba saturando el soporte, evitando que el propio producto manche zonas no impermeabilizadas todavía.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	0.772 (g/ml)*
Comportamiento al fuego	B - s2- d0 Combustible
pH (S/ITE CI/18-L)	5.0 - 6.0*
Viscosidad Brookfield (S/ITE CI/23-L)	7 - 15 cP (A/1/10)
Limpieza herramientas	White Spirit

## RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)

gramos de productos aplicados por m <sup>2</sup> en condiciones normales de aplicación	250 - 350
--	-----------

## INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA h2

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
750 g/l (2007) - 750 g/l (2010)	717.5 g/l máximo

## EMBALAJE



FORMATO	1 L.	5 L.	10 L.
UD. /CAJA	9	2	-
PALETS	36 CAJAS	48 CAJAS	60 GARRAFAS

# REPELEX ANTIGRAFFITI AL DISOLVENTE

## PROTECTORES DE SUPERFICIES

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **REPELEX** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto inflamable. Irritante.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

### PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo sin nunca provocar el vómito.

### OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra.
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- En fondos proclives a una humedad continua por capilaridad, las eflorescencias y el salitre emanan desde el fondo hacia la superficie, siendo inevitable su nueva aparición con el tiempo. El tratamiento con **PX-18** no inhibe la formación de las mismas.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán acompañados de un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

**BAIXENS ESPAÑA**  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471  
www.baixens.com

**BAIXENS FRANCE**  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52  
www.baixens.com

**BAIXENS PORTUGAL**  
2450109 NAZARE  
(PORTUGAL)  
T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471  
www.baixens.com

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com - www.baixens.com

