



PASTA
EXTERIOR

RX-406G+ Rualaix Fibrolastic G+

RUALAIX FIBROLASTIC G+

Masilla elástica microfibrada en base acuosa, de acabado texturado grueso, para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas sujetas a movimientos.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes semiabsorbentes.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Microfibrado
- Producto texturado
- Excelente tixotropía
- Mínima merma
- Gran adherencia
- Alisado sin migración de fibra a la superficie
- Altamente flexible independientemente de la temperatura
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 27.25 g/l COV máx.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S4V2W3A0C0

EMBALAJE



Palet de 24 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 120 cajas de cartuchos de
12x0.310 l



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Rendimiento en fisuras de 1 cm de anchura

36 – 48 g/m lineal



9.0 – 10.0



Espesor máximo por capa

10 mm



MPa

Adherencia

>0.4 MPa sobre hormigón,
ladrillo, madera y escayola.



Clasificación al fuego

D – s2 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 2 mm de espesor

24h



Granulometría

2000 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Mayo 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com