

RX-205

Rualaix®

GARNIREX

Enlucido fibrado de fraguado medio indicado para el enlucido de lleno y el retapado de cavidades y grietas de origen no estructural en fachadas.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

EXTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, pintura plástica, azulejos, pasta de vidrio, fondos de poca absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado medio
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Reforzado con fibra de vidrio
- Gran adherencia
- Acabado final muy resistente
- Fácil de lijar
- Recubrimiento protector
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 33 botes
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.61 - 1.68 Kg/m²



11.5 - 12.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
ilimitado para rellenar



Adherencia

>1,0 MPa sobre cemento



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 - Combustible



Vida útil

50 - 70 min



Secado en 2 mm de espesor

Hormigón: 6 - 7 H



Granulometría

300 micras

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. Octubre 2015. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipográfico. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPAÑA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — info@baixens.com