

RX-301

Rualaix®

RENOVACIÓN INTERIOR - POLYPÂTE

Enlucido de renovación estructurado para aplicación manual y mecánica.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECURRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.14 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Excelente trabajabilidad. Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- No se monta ni enrolla en los empalmes
- Gran poder de cubrición
- Alisado de fondos con relieve
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras
- Retapado de poros de la madera
- Creación de trabajos de relieve para decoración
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



 Palet de 33 botes
de 25 kg.

 Palet de 24 cajas
de 4 x 5 kg.

 Palet de 45 cajas
de 18 x 750 g.



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento en capa de 1mm

1.75 - 1.85 Kg/m²



8.5 - 9.5



Espesor máximo por capa

2 - 3 mm



Adherencia

>0,8 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 - Combustible



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 12 H aprox.



Granulometría

< 50 micras