

RX-413

Rualaix®

## FILLER

Enlucido reparador fibrado y ligero, indicado para el relleno de imperfecciones y nivelación de irregularidades. Capa gruesa.



## INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA iI, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 1,27 g/l COV max.

## RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

## CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, madera, poliestireno, muebles, puertas, cartón-yeso, pintura plástica elástica y soportes absorbentes en general.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpio y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad.
- Fácil alisado y lijado.
- Mínima merma.
- Excelente capacidad de relleno.
- Gran adherencia, cohesión y dureza.
- Reforzado con fibra de vidrio.
- Puede ser tintado.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- Eliminar imperfecciones, huecos y grietas.
- Alisar, reparar y sellar superficies de madera.
- Nivelar sustratos irregulares.
- Reparar elementos decorativos de yeso y poliestireno.



Palet de 24 cajas  
de 4 x 5 kg.



Palet de 44 cajas  
de 12 x 1 kg.



## Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles con agua.



## Rendimiento

1.45 - 1.65 Kg/m<sup>2</sup>/mm



7.0 - 8.0



## Espesor máximo por capa

15 mm



## Adherencia

> 9 Kg /cm<sup>2</sup> sobre cemento y pintura



## Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 - Combustible



## Vida útil

Sin límite



## Secado en 2 mm de espesor

Absorbente: 24 H



## Granulometría máxima

200 micras