

AP-301

Aprestine®

CUBREGOTA

Enlucido indicado para alisar, renovar y retapar paredes con desperfectos.



INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de alisar y lijar.
- No descuelga.
- No repela.
- Secado rápido.
- Acabados de extraordinaria finura.
- Aplicable fresco sobre fresco.
- Gran poder de cubrición.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Alisado de fondos con relieve.
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.
- Posibilidad de proyección con airless



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 1,73 g/l COV max.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

Palet de 33
botes de 20 kg



Palet de 120
botes de 6 kg



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
1.50 - 2.0 kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa
3 mm



Adherencia
> 5 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0 - Poco combustible



Vida útil
Sin límite



Secado 1 mm espesor
Escayola: 4 - 5 H



Granulometría máxima
50 micras