

RX-200

Rualaix®

EXTERIORES

Enlucido fino indicado para retapar y alisar fachadas y muros con pequeños desperfectos.
Fraguado medio.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W1A0C0

SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, restos de pintura no elástica.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado medio.
- Docilidad de aplicación.
- Color blanco.
- Aplicable en capa fina y gruesa.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Retapar fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisado y enlucido paredes al exterior.



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas
de 20 x 1 kg.



Agua de amasado

0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

1.15 - 1.20 Kg/m²



13.0 - 14.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm



Adherencia

> 17 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A1 y A1_{FL} - No Combustible



Vida útil

3 - 4 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 2 - 3 H



Granulometría máxima

300 micras