

**Revov<sup>®</sup>**

# EXTERIOR TEXTURADO

**R-6**

Enlucido de grano grueso y de base cementosa para la reparación y enlucido de fachadas.

## Alisar y reparar

Permite el alisado y reparación de grandes superficies gracias a su vida útil de 4-5 H.

## Grano grueso

Producto para renovar y alisar muros y fachadas al exterior.  
Posibilidad de fratasado.

**HIDROFUGADO**

BAIXENS  
EN 998-1  
OC

### PROPIEDADES Y USOS

- Permite un alisado fácil.
- Permite su aplicación en espesor.
- Indicado para el retapado de huecos y cavidades.
- Alisado de muros exteriores.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.
- **Soportes:** Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, soportes absorbentes de carácter cementoso. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.

### ADVERTENCIA

Producto con alto contenido en cemento. La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de nuestro RX-501 Fijapren al disolvente o RX-517 Concrete Microprimer.



Disponible en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE-EN 12606

**G3S3V2W2A0C0R0**



#### Agua de amasado

0.28 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento en capa de 1mm

1.68 Kg/m<sup>2</sup>



12.5 - 13.5



#### Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir  
Ilimitado para rellenar



#### Adherencia

> 5.0 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento



#### Clasificación al fuego

A1 - No Combustible



#### Vida útil

4 - 5 H



#### Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 4 - 5 H



#### Granulometría máxima

1400 micras