

RX-501

Rualaix®



FIJAPREN AL DISOLVENTE

Fijador-endurecedor pre-adherente penetrante en base disolvente. Acción petrificante.



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA h2, IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES
EN BASE DISOLVENTE

Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
este producto contiene 662,64 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE ENLUCIDOS Y PINTURAS
CONVENCIONALES TRAS SECADO COMPLETO



SOPORTES

Yesos muertos, superficies rascadas, superficies caleadas, temples, morteros de cemento.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Imprimación penetrante
- Producto al disolvente
- Producto transpirable
- Actúa como imprimación selladora penetrando en los soportes, dando como resultados superficies duras y consistentes.
- Material listo al uso
- Actúa como regulador de la absorción del soporte



Palet de 24
garrafas de 25 l.



Palet de 60
garrafas de 10 l.



Palet de 48 cajas
de 2 x 5 l.



Palet de 36 cajas
de 9 x 1 l.



Palet de 75 cajas
de 9 x 750 ml.



Preparación

Producto listo al uso



Rendimiento

0.140 - 0.160 l/m²



pH 6.0 - 7.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



Limpieza de las herramientas

Con white spirit



Clasificación al fuego

B - s1 - d0



Vida útil

Sin limite



Secado

Escayola: 20 - 25 min.



Producto al disolvente