

CX-15

Colbaix®

PRIMERA

Cemento cola antidescuelgue de granulometría muy fina.

INTERIOR EXTERIOR



CE 18  
BAIXENS  
EN 12004-1

## SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Fácil amasado
- Granulometría muy fina
- Gran adherencia
- Excelente trabajabilidad
- Deslizamiento reducido
- Disponible en color blanco y gris.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato  $\leq 60$  cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48  
sacos de 25 Kg



**Agua de amasado**  
0.25 l de agua por kg de polvo



**Rendimiento**  
4.0 - 5.0 Kg/m<sup>2</sup>



**Vida útil**  
7 - 8 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



**Limpieza de los útiles**  
Al agua



**Adherencias (EN 12004-2)**  
 $\geq 0.5$  MPa



**Tiempo abierto (EN 12004-2)**  
20 min.



**Tiempo de rectificación de la baldosa**  
40 - 50 min



**Granulometría máxima**  
1000  $\mu$