

CX-60

Colbaix®

## UNIVERFLEX

Adhesivo cementoso de máxima calidad mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.



INTERIOR EXTERIOR



## SOPORTES

Fondos de cemento, piedra, hormigón, morteros a base de cemento, prefabricados de hormigón. Azulejos y pavimentos de cerámica, terrazo, piedra. Impermeabilizantes de base cemento, tipo Selladur.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

## CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Disponible en color blanco y gris
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Deslizamiento reducido
- Flexible
- Docilidad de aplicación
- Fácil amasado
- Máxima adherencia
- Alto rendimiento
- Granulometría escalonada muy fina
- Tiempo abierto ampliado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato  $\leq 90$  cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Apto para sistemas de aislamiento térmico SATE
- Apto para el alicatado sobre azulejos en posición horizontal y vertical (pavimentos y revestimientos)
- Apto para suelo radiante
- Alicatado de granito, mármol, gres porcelánico, pasta de vidrio, gresite, ...



CE 18 C2TES1  
BAIXENS  
EN 12004-1



Palet de 48  
sacos de 25 Kg



## Agua de amasado

0.26 l de agua por kg de polvo



## Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m<sup>2</sup>



## Vida útil

4 - 5 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



## Limpieza de los útiles

Al agua



## Adherencias (EN 12004-2)

$\geq 1.0$  MPa



## Tiempo abierto (EN 12004-2)

30 min.



## Tiempo de rectificación de la baldosa

30 - 40 min



## Granulometría máxima

1000  $\mu$